220002349162

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检　测　报　告

报告编号：XJ2024B03A00730

委托单位：杭州旭立新型建材有限公司

样品名称：PVC 塑胶地板

检测类别：型式检验

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心

XJ2024B03A00730

国检集团

扫描全能王 创建

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号：XJ2024B03A00730　　第 1 页 共 5 页

样品名称	PVC 塑胶地板	检测类别	型式检验
委托单位	杭州旭立新型建材有限公司	样品来源	委托
生产单位	杭州旭立新型建材有限公司	商　　标	博尔福
收样日期	2024 年 04 月 15 日	样品状态	满足检测要求
样品数量	3 卷	型号规格	2.0mm
生产日期/批号	2024 年 04 月 06 日/240406	检测日期	2024 年 04 月 17 日 -05 月 22 日
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。		
判定依据	GB/T 11982.1-2015《聚氯乙烯卷材地板 第 1 部分：非同质聚氯乙烯卷材地板》，GB 18586-2001《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》，GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检测项目	外观、长度等共 21 项，详情见数据页。		
检测结论	*经检测，送检样品所检项目第 1~12 项的检测结果符合 GB/T 11982.1-2015 中致密型地板的技术要求；耐磨性（体积损失 Fv）检测结果符合 GB/T 11982.1-2015 中耐磨性为 T 级地板的技术要求；第 17~20 项检测结果符合 GB 18586-2001 中非发泡类玻璃纤维基材地板的技术要求；燃烧性能检测结果符合 GB 8624-2012 中铺地材料 B_1（C-s1，t0）级难燃材料（制品）的技术要求；第 14~16 项检测结果见数据页。* 签发日期：2024年05月24日 （检测专用章）		
附注：（委托方提供）明示值：长度 20m，宽度 2m，厚度 2.0mm，耐磨层厚度：0.4mm，面质量：3050g/m²。			

批　准：　　核：　　编　制：

检测机构地址：北京市朝阳区管庄东里 1 号　　电话：010-51167681　　邮编：100024

ctc 国检集团

扫描全能王 创建

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

序号	检测项目		标准要求（致密型）	检测结果	单项结论	检测依据
1	外观	裂纹、断裂、分层	不准许	无裂纹、断裂、分层	符合	GB/T 11982.1-2015 6.2
		折皱、气泡、漏印、缺膜、图案变形	轻微	无折皱、气泡、漏印、缺膜、图案变形	符合	
		套印偏差、色差、污染	不明显	无明显套印偏差、色差、污染	符合	
2	长度		≥明示值	20010mm	符合	GB/T 11982.1-2015 6.3.1
3	宽度		≥明示值	2008mm	符合	GB/T 11982.1-2015 6.3.2
4	总厚度	平均值偏差	明示值 $^{+0.13mm}_{-0.10mm}$	-0.01mm	符合	GB/T 11982.1-2015 6.3.3.1
		单个值偏差	平均值 $^{+0.15mm}_{-0.15mm}$	+0.04mm -0.04mm	符合	
5	耐磨层厚度	平均值偏差	明示值 $^{+13\%}_{-10\%}$	-5%	符合	GB/T 11982.1-2015 6.3.3.2
			±0.10mm	-0.02mm	符合	
		单个值偏差	平均值 $^{+0.05mm}_{-0.05mm}$	+0.01mm -0.01mm	符合	
6	面质量偏差		明示值 $^{+13\%}_{-10\%}$	+5%	符合	GB/T 11982.1-2015 6.4
7	加热尺寸变化率	纵向	≤0.40%	0.10%	符合	GB/T 11982.1-2015 6.5
		横向	≤0.40%	0.11%	符合	
8	加热翘曲		≤8mm	0mm	符合	GB/T 11982.1-2015 6.6

国检集团

扫描全能王 创建

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

序号	检测项目		标准要求（致密型）	检测结果	单项结论	检测依据
9	色牢度		≥6 级	>6 级	符合	GB/T 8427-2008 方法 3
10	残余凹陷		≤0.10mm	0.01mm	符合	GB/T 11982.1-2015 6.10
11	弯曲性		所有试件无开裂	所有试件无开裂	符合	GB/T 11982.1-2015 6.11
12	椅子脚轮试验		无破坏	无破坏	符合	GB/T 11982.1-2015 附录 B
13	耐磨性（体积损失 F_V）	T 级	≤2.0mm³	1.5mm³	符合	GB/T 11982.1-2015 6.7 GB/T 1033.1-2008 5.1
14	抗剥离力	纵向平均值	/	50N/50mm	/	GB/T 11982.1-2015 6.9
		纵向单个值	/	50N/50mm	/	
		横向平均值	/	50N/50mm	/	
		横向单个值	/	50N/50mm	/	
15	耐污染性	记号笔	/	0 级（2h,棉布）	/	GB/T 11982.1-2015 附录 C
		碘伏	/	0 级（2h,棉布）	/	
16	防滑等级		/	R11（19.5°）	/	DIN 51130-2014

国检集团

扫描全能王 创建

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

序号	检测项目	标准要求（致密型）	检测结果	单项结论	检测依据
17	挥发物含量	≤40g/m² （非发泡类玻璃纤维基材）	12.0g/m²	符合	GB 18586-2001 5.5
18	氯乙烯单体含量	≤5mg/kg	未检出	符合	GB 18586-2001 5.3 GB/T 4615-1984
19	可溶性铅含量	≤20mg/m²	0.88mg/m²	符合	GB 18586-2001 5.4
20	可溶性镉含量	≤20mg/m²	4mg/m²	符合	

(以下空白)

国检集团

备注： 1、检测地点：管庄。

2、未检出说明：氯乙烯单体含量<0.1mg/kg。

3、耐污染性等级说明：0 级：标准规定照明下，污渍完全消失；
1 级：用水清洗，污渍完全消失；
2 级：中性洗洁剂清洗，污渍完全消失；
3 级：去污粉清洗，污渍完全消失；
4 级：仍存在污渍。

国检集团

扫描全能王 创建

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

序号	检测项目		标准要求	检测结果	单项结论	检测依据
21	燃烧性能 B_1（C-s1，t0）级	临界辐射热通量 CHF	≥4.5kW/m²	6.4kW/m²	符合	GB/T 11785-2005
		20s 内焰尖高度（Fs）	≤150mm	<150mm	符合	GB/T 8626-2007
		产烟量（s1）	≤750%×min	375%×min	符合	GB/T 11785-2005
		产烟毒性（t0）	达到 ZA_1 级	ZA_1 级	符合	GB/T 20285-2006

样品说明：PVC 塑胶地板，厚度为 2mm（委托方提供）。

送检样品照片



燃烧试样安装说明（GB/T 11785－2005）：

1、试样粘结在基材板上（9mm 厚水泥板），粘结后的试样采用机械方式（金属螺栓、夹具）固定于试样架上。

2、送检样品受火面为上表面。

3、燃烧性能试验的结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关，不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

备注：（此处空白）

本报告结束

国检集团

扫描全能王 创建

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：http://www.ctc.ac.cn/

扫描全能王 创建